

ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ

ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Наименование смазочного материала

Quaker State Ultimate Durability
European Full Synthetic 5W-40

Масло на анализ предоставил
интернет магазин OEM-OIL.ru



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Единицы измерения	Метод испытания	Требования нормативов	Фактические значения для образца
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	нет данных	86,40
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	12,5-16,3 ¹	14,23
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	нет данных	170
Щелочное число	мг. КОН на 1 г.	ГОСТ 30050	нет данных	9,14
Кислотное число	мг. КОН на 1 г.	ГОСТ 11362	нет данных	2,45
Зола сульфатная	%	ГОСТ 12417	нет данных	0,94
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	нет данных	минус 42
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	нет данных	232
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°C	мПас	АСТМ Д 5293	6600 ¹ не более	5902
Испаряемость по методу Ноака	%	АСТМ Д 5800	нет данных	9,7
Массовая доля серы	%	АСТМ Д 6481	нет данных	0,219
Массовая доля элементов:				
молибден (Mo)	мг/кг	АСТМ Д 5185	нет данных	0
фосфор (P)			нет данных	941
цинк (Zn)			нет данных	1020
барий (Ba)			нет данных	0
бор (B)			нет данных	73
магний (Mg)			нет данных	11
кальций (Ca)			нет данных	2375
олово (Sn)			нет данных	0
свинец (Pb)			нет данных	0
алюминий (Al)			нет данных	0
железо (Fe)			нет данных	1
хром (Cr)			нет данных	0
медь (Cu)			нет данных	0
никель (Ni)			нет данных	0
кремний (Si)			нет данных	2
натрий (Na)			нет данных	3
калий (K)			нет данных	2
Содержание воды	IR Units	АСТМ Е 2412	10..40 ²	18
Содержание этиленгликоля			0..1 ²	0
Содержание продуктов окисления			6..12 ²	8
Содержание продуктов нитрации			3..8 ²	7

¹ согласно спецификации SAE J300

² согласно программы анализа масел JOAP (значения в указанных интервалах или менее оцениваются как следы или отсутствие)