

ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ

ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Наименование смазочного материала	Gulf Formula G 5W-40
-----------------------------------	-----------------------------



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Единицы измерения	Метод испытания	Требования нормативов	Фактические значения для образца
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	ГОСТ 33	нет данных	91,13
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	ГОСТ 33	12,5-16,3 ¹	14,82
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	нет данных	171
Щелочное число	мг. КОН на 1 г.	ГОСТ 30050	нет данных	9,08
Кислотное число	мг. КОН на 1 г.	ГОСТ 11362	нет данных	2,19
Зола сульфатная	%	ГОСТ 12417	нет данных	1,19
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	нет данных	минус 40
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	нет данных	234
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 30°C	мПас	АСТМ Д 5293	6600 ¹ не более	6126
Испаряемость по методу Ноака	%	АСТМ Д 5800	нет данных	10,8
Массовая доля серы	%	АСТМ Д 6481	нет данных	0,375
Массовая доля элементов:				
молибден (Mo)	мг/кг	АСТМ Д 5185	нет данных	1
фосфор (P)			нет данных	1088
цинк (Zn)			нет данных	1143
барий (Ba)			нет данных	0
бор (B)			нет данных	110
магний (Mg)			нет данных	7
кальций (Ca)			нет данных	2967
олово (Sn)			нет данных	0
свинец (Pb)			нет данных	0
алюминий (Al)			нет данных	1
железо (Fe)			нет данных	1
хром (Cr)			нет данных	0
медь (Cu)			нет данных	0
никель (Ni)			нет данных	0
кремний (Si)			нет данных	10
натрий (Na)			нет данных	3
калий (K)			нет данных	0
Содержание воды			IR Units	АСТМ Е 2412
Содержание этиленгликоля	0..1 ²	0		
Содержание продуктов окисления	6..12 ²	10		
Содержание продуктов нитрации	3..8 ²	5		

¹ согласно спецификации SAE J300

² согласно программы анализа масел JOAP (значения в указанных интервалах или менее оцениваются как следы или отсутствие)